



## PPS 树脂3#

未增强

### 基本信息

特性	标准未增强
用途	汽车部件/机械应用
外观	本色
认证报告	RoHS/MSDS

物理性能	测试方法	数据	单位
比重	ISO 1183	1.34	g/cm <sup>3</sup>
吸水率	ISO 62	0.02	%
成型收缩率	ISO 294-4	0.5/0.85	%

机械性能	检测方法	数据	单位
拉伸强度	ISO 527-1,2	70	Mpa
断裂伸长率	ISO 527-1,2	3.3	%
弯曲强度	ISO 178	120	Mpa
弯曲模量	ISO 178	11300	Mpa
冲击强度 (缺口)	ISO 179-1	6	KJ/m <sup>2</sup>

热性能	检测方法	数据	单位
热变形温度	ISO 75-1,2	160	°C
阻燃性	UL94	V-0	

电性能	检测方法	数据	单位
体积电阻率	IEC 60093	10 <sup>14</sup>	Ω.cm
介电常数	IEC 60250	4.2	1KHz
介电损耗	IEC 60250	0.003	1KHz
介电强度	IEC 60243-1	20	KV/mm

### 注塑工艺

原料干燥	3-4h	100	°C
料筒温度		280-320	°C
模具温度		100	°C

注：1.以上指标是产品的典型值，并非保证指标。

2.随着试验方法和产品设计的修改，相关数据有可能发生相应变动。